

Produktdatenblatt

MDI-Härter "ISO-CURE", lösemittelfreie Typen

Bezeichnung	MDI 32-200	MDI 32-120	MDI 32-40	MDI 25-1200	MDI 22-1500	MDI 15-10000	MDI 16-1800
chemische Charakterisierung	MDI-Polyisocyanat	MDI-Polyisocyanat	MDI-Polyisocyanat	MDI, vorvernetzt	MDI, vorvernetzt	MDI, vorvernetzt	MDI, vorvernetzt
Farbe	braun	braun	gelb	braun	braun	braun	hellbraun
NCO-Gehalt (%)	32	32	32,5	25	22	15	16
Äquivalentgewicht (ca. (g/mol))	125	126	129	168	191	280	262
Viskosität (ca. (mPa s) / 23°C)	200	120	40	1200	1500	10000	1800
Dichte (g/cm ³)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2
Flammpunkt (°C)	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200

Weitere Typen nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Über weitere Produkteigenschaften informiert das EG-Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Produktdatenblatt ersetzt frühere Ausgaben.

Stand: 18.11.16

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.